



## Область применения

Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд – белая, готовая к применению, быстросохнущая, не содержащая растворителей полимерная эмульсия. Предназначена для обработки основания в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности при укладке керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевании.

Благодаря хорошей проникающей способности пригодна для очень гигроскопичных оснований (гипсовые штукатурки, гипсокартонные листы, наливные полы и др. хорошо впитывающие влагу поверхности). Не вредна для здоровья, дает возможность «дышать» помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения.

Применяется для обработки:

- стыков ГКЛ, ГКЛВ со снятой фаской перед их заделкой шпаклевками КНАУФ-Фуген, КНАУФ-Фуген Гидро, КНАУФ-Унифлот.
- поверхности ГКЛ и КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) перед нанесением шпаклевок КНАУФ Мульти-финиш, КНАУФ Мульти-финиш М, КНАУФ-ХП Финиш, КНАУФ Ротбанд-Финиш.

Применяется для внутренних и наружных работ.

## Порядок работы

Перед началом работ необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. Основание должно быть чистым, очищенным от пыли и отслаивающихся частиц. Температура воздуха и самого основания в помещении, где происходит обработка, вплоть до полного высыхания должна быть в пределах от +5°C до +25°C.

Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд готова к применению. Непосредственно перед проведением работ рекомендуется перемешать грунтовочный состав, затем равномерно, не разбавляя водой, нанести при помощи валика, щетки или кисти на обрабатываемую поверхность. Поверхности с повышенной гигроскопичностью при необходимости грунтовать два раза. По-

следующие операции с поверхностью, обработанной грунтовкой, проводить только после ее высыхания (минимум 3 часа).

Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом последующих работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли. После нанесения КНАУФ-Тифенгрунд использованные инструменты и емкости промыть водой до высыхания на них грунтовки.

Удаление высохшего КНАУФ-Тифенгрунд возможно только механическим путем. Не добавлять в грунтовку другие материалы. Это приводит к значительному ухудшению ее свойств.

## Упаковка и хранение

Грунтовка фасуется в ведра по 10 и 5 кг. Хранить грунтовку КНАУФ-Тифенгрунд необходимо в помещении при температуре от +5°C до +25°C. Не допускать заморозания и перегрева. Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 12 месяцев.

## Расход грунтовки

при одном нанесении

Материал	Ед. измерения	Количество
КНАУФ-Тифенгрунд	кг/м <sup>2</sup>	0,07–0,1